Power Spachtel

Bitumenkleber und -spachtel

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ultrament Power Spachtel ist eine gebrauchsfertige und flexible Bitumen-Spachtelmasse. Ideal zur Reparatur kleinerer Schadstellen im Dachbereich, zur Bildung von Anschlussfugen sowie zur Abdichtung von Aus- und Durchbrüchen im erdberührten Bereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Schnelltrocknend
- Hoch UV-beständig
- Gebrauchsfertig
- Leicht zu verarbeiten
- Flexibel und rissüberbrückend

ANWENDUNGSGEBIETE

- Reparatur an Dächern
- Bildung von Anschlussfugen
- Abdichtung von Aus- und Durchbrüchen im erdberührten Teil
- Ausbessern von Rissen und Unebenheiten
- Reparatur von abgedichteten Kelleraußenwänden
- Überstreichbar mit Bitumenanstrichen

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich, besandete Dachbahnen, Schweißbahnen, Faserzement, Holz, Bitumen und viele Metalle

VERARBEITUNGSHINWEISE

Werkzeuge: Maurerkelle, Glättkelle, Spachtel oder Quast

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, frostfrei, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Zementmilch, Trennmitteln und nicht tragfähigen Anstrichen sein
- Nicht fest haftende Anstriche, lockerer Putz, vorstehende Mörtelreste und Betongrate entfernen

Anwendung

- Ultrament Power Spachtel kurz aufrühren und anschließend mit einer Kelle, Quast oder Spachtel auf den Untergrund aufbringen
- Schichtdicke pro Arbeitsgang 5 mm
- Bei der Verwendung als Kleber einfach auf den Untergrund aufbringen und das zu verklebende Objekt zügig aufkleben
- Während der Trocknungsphase muss der Untergrund vor Feuchtigkeit geschützt werden

Reinigung

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Ultrament GmbH
Am Kruppwald 1 · 46238 Bottrop
Germany
Tel. +49 2041-69090
info@ultrament.de · www.ultrament.com

WICHTIGE HINWEISE

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde. **Nach Ablauf von 24 Monaten ist das Produkt nicht mehr zu verwenden. Hierzu bitte das aufgedruckte Produktionsdatum beachten.**
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produkts angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrags und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. Bei der Abdichtung von erdberührten Bauteilen sind die DIN 18533, die Richtlinie „Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlämmen“ der Deutschen Bauchemie und alle weiteren geltenden Normen und Richtlinien in ihrer aktuellen Fassung zu berücksichtigen.

Ultrament GmbH
Am Kruppwald 1 · 46238 Bottrop
Germany
Tel. +49 2041-69090
info@ultrament.de · www.ultrament.com

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen	°C	≥ 5 ≤ 30	
Verbrauch	g/m²	700	je mm Schichtdicke
Temperaturbeständigkeit	°C	≥ -20	
		≤ 70	
Reichweite[1)]	m²	ca. 1	700g Gebinde
[1)]		ca. 2	1,5 kg Gebinde
[1)]		ca. 5	3,5 kg Gebinde
Trockenzeit	Minuten	ca. 2	
Auftragsstärke (maximal)	mm	≤ 5	pro Auftrag

1) 1 mm Schichtdicke

Farbton	schwarz
Lieferform	standfest- pastös Gebindegrößen: 700 g 1,5 kg 3,5 kg
Basis	Bitumen-Kautschuk-Emulsion

Service-Hotline: 0201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500029858]