Quarzsand grob

0,40 - 0,80 mm

QS 511



Feuergetrockneter, grober Quarzsand der Korngröße 0,40 - 0,80 mm.

- Zum Abmischen von Spachtelmassen
- Zum Absanden von Reaktions- sowie Epoxidharzgrundierungen und -beschichtungen
- Zum Erstellen kapillarbrechender Mörtel im Schwimmbadbau
- Zur Herstellung von Epoxidharzmörteln
- In Kombination mit weiteren Bodenbeschichtungs-Systemprodukten
- Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau

Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
7751125	Sack 25 kg	40	1.000 kg

Anwendungsgebiete

Sopro Quarzsand grob ist ein gewaschener, hydroklassierter und getrockneter reiner Quarzsand. Chemisch hoch rein und feuergetrocknet. Zum Abmischen von Spachtelmassen und zum Absanden von Reaktionsharzgrundierungen sowie Epoxidharzgrundierungen und -beschichtungen. Zum Erstellen kapillarbrechender Fugen im Schwimmbadbau und zur Herstellung von Epoxidharzmörteln.

Lagerung

unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)

Prüfzeugnisse, -berichte und Klassifizierungen

BG Verkehr: Zulassung für den Schiffbau als Systemkomponente mit EPG 1522, PU-FD 1570/1571, KM 027, QS 507, No. 1 400, TF+

BG Verkehr

Zulassung für den Schiffbau im Sopro System 2.10 (Dekorfurniere), MED-Zulassungs-Nr. 118517-00, USCG Zulassungs- Nr. 164.112/EC0736/118517-00. Nassauftragsmenge Sopro QS 511: ca. 1838 g/m^2. Weitere Komponenten im Sopro System 2.10: EPG 1522, QS 507, PU-FD 1570, KM 027, No. 1 400, Feinsteinzeugfliese (Dicke ca. 7 mm) und TF+. Fugenreite max. 10 mm. Gesamtdicke ca. 12 mm.

Zulassung für den Schiffbau im Sopro System 3.15 (Bodenbeläge), MED-Zulassungs-Nr. 124175-00, USCG Zulassungs- Nr. 164.117/EC0736/124175-00. Nassauftragsmenge Sopro QS 511: ca. 2563 g/m^2. Weitere Komponenten im Sopro System 3.15: EPG 1522, QS 507, PU-FD 1571, KM 027, No. 1 400, Feinsteinzeugfliese (Dicke ca. 7 mm) und TF+. Fugenbreite max. 10 mm. Gesamtdicke ca. 14 mm.

Sicherheitshinweise

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt.
GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.

Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +49 611 1707-111
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.